

ICS 59.080.30
CCS W 71

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14008—2021
代替 FZ/T 14008—2005(2012)

棉维混纺印染布

Printed and dyed cotton/vinylon blended fabric

2021-08-21 发布

2022-02-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 FZ/T 14008—2005(2012)《棉维混纺印染布》，与 FZ/T 14008—2005(2012)相比，主要技术变化如下：

- 调整了适用范围；
- 调整了分等规定(见 5.2.1, 2005 年版的 4.3.1.3)；
- 增加了单位面积质量偏差率、纤维含量偏差、撕破强力考核项目, 调整了纬密偏差率、断裂强力、水洗尺寸变化率、色牢度考核指标(见表 1)；
- 删除了局部性疵点评分、局部性疵点量计、一等品不允许的局部性疵点、局部性疵点评分规定说明(见 2005 年版的 4.2.1~4.2.4), 内在质量评定(见 2005 年版的 4.3.2)；
- 提升色差、条格歪斜考核指标(见表 2, 2005 年版的表 4)；
- 局部性疵点允许评分规定调整为分每百平方米, 并提升考核指标(见表 2, 2005 年版的表 6)；
- 附录 A 加工系数按照平纹、府绸、斜纹分类设置(见表 A.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会印染制品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 11)归口。

本文件起草单位：新乡市护神特种织物有限公司、际华三五四二纺织有限公司、华纺股份有限公司、南通海汇科技发展有限公司、浙江灏宇科技有限公司、上海市纺织工业技术监督所、中国印染行业协会。

本文件主要起草人：靳云平、叶先明、邓小红、杨玉华、曹平、王力、左舒文、刘添涛。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- FZ/T 521—1982；
- FZ/T 14008—1999、FZ/T 14008—2005(2012)。

棉维混纺印染布

1 范围

本文件规定了棉维混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。

本文件适用于以棉、维纶短纤为原料,棉纤维含量在50%及以上,机织生产的各类漂白、染色和印花棉维混纺印染布。棉与维纶、涤纶纤维混纺的印染布可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 411 棉印染布
- GB/T 3917.1 纺织品 织物撕破性能 第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 17760 印染布布面疵点检验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- FZ/T 01132 纺织品 定量化学分析 维纶纤维与某些其他纤维的混合物
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

GB/T 411 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棉维混纺印染布 **printed and dyed cotton/vinylon blended fabric**

使用棉、维纶混纺纱线为原料织造,经染整加工的机织物。

4 分类

棉维混纺印染布按品种、规格分类,产品的品种和规格根据客户合同或用户需要确定,加工系数按照附录 A 执行。

5 要求

5.1 项目

棉维混纺印染布的要求分为内在质量和外观质量两个方面。内在质量包括纬密偏差率、单位面积质量偏差率、纤维含量偏差、断裂强力、撕破强力、水洗尺寸变化率、色牢度和安全性能 8 项;外观质量包括幅宽偏差、色差、歪斜、局部性疵点和散布性疵点 5 项。

5.2 分等规定

5.2.1 产品的品等分为优等品、一等品、二等品,低于二等品的为等外品。

5.2.2 棉维混纺印染布的评等,内在质量按批评等,外观质量按匹(段)评等,以内在质量和外观质量中最低一项品等作为该匹(段)布的品等。

5.2.3 在同一匹(段)布内,局部性疵点采用每百平方米允许评分的办法评定等级,散布性疵点按严重一项评等。

5.3 内在质量

5.3.1 产品的安全性能应符合 GB 18401 或 GB 31701 的规定。

5.3.2 内在质量评等规定按表 1。

表 1 内在质量评等规定

考核项目		优等品	一等品	二等品
纬密偏差率/%		-2.0~+2.0	-3.0~+3.0	-4.0~+4.0
单位面积质量偏差率/%		-5.0~+5.0		
纤维含量偏差/%		按照 GB/T 29862 执行		
断裂强力/N	≥ 经向	350	300	250
	纬向	300	250	220
撕破强力/N	≥ 经向	13.0	11.0	9.0
	纬向	11.0	9.0	7.0

表 1 内在质量评等规定 (续)

考核项目			优等品	一等品	二等品
水洗尺寸变化率/%	经向		-3.0~+1.0	-4.0~+1.5	-5.0~+2.0
	纬向		-3.0~+1.0	-4.0~+1.5	-5.0~+2.0
色牢度/级	耐光	变色	4	3	3
		耐皂洗	变色	4	3-4
	耐摩擦 ^{a,b}	沾色	3-4	3-4	3
		干摩	3-4	3	3
	耐汗渍	湿摩	3	3	2-3
		变色	3-4	3	3
	耐热压	沾色	3-4	3	3
		变色	4	3-4	3
			沾色	3-4	3
注 1: 单位面积质量在 120 g/m ² 及以下的断裂强力、撕破强力按供需双方协商确定。					
注 2: 耐光色牢度有特殊要求时, 按供需双方协商确定。					
^a 耐湿摩色牢度一等品深色可降半级。					
^b 深、浅色程度按照 GB/T 4841.3 标准规定, 颜色深于 1/12 染料染色标准深度为深色, 颜色浅于等于 1/12 染料染色标准深度为浅色, 介于两者之间为中色。					

5.4 外观质量

5.4.1 外观质量要求

外观质量评等规定按表 2。

表 2 外观质量评等规定

疵点名称和类别			优等品	一等品	二等品	
幅宽偏差/cm	幅宽 140 cm 及以下		-1.0~+2.0	-1.5~+2.5	-2.0~+3.0	
	幅宽 140 cm~240 cm		-1.5~+2.5	-2.0~+3.0	-2.5~+3.5	
	幅宽 240 cm 以上		-2.5~+3.5	-3.0~+4.0	-3.5~+4.5	
色差/级	原样	漂色布	同类布样	4	4	3-4
			参考样	4	3-4	3
		印花布	同类布样	4	3-4	3
			参考样	3-4	3-4	3
	左中右 ^a	漂色布	4-5	4	3-4	
		印花布	4	3-4	3	
	前后		4	3-4	3	

表 2 外观质量评等规定 (续)

疵点名称和类别		优等品	一等品	二等品
歪斜 ^b /%	≤ 花斜或纬斜	3.0	3.5	4.0
	条格花斜或条格纬斜	2.0	2.5	3.0
局部性疵点/(分/100 m ²) ≤		18	28	40
散布性疵点	花纹不符、染色不匀	不影响外观	不影响外观	影响外观
	条花	不影响外观	不影响外观	影响外观
	棉结杂质、深浅细点	不影响外观	不影响外观	影响外观
注 1: 花纹不符按用户确认样为准。				
注 2: 印花布的布面疵点应根据对总体效果的影响程度评定。				
^a 幅宽 240 cm 以上品种左中右色差允许放宽半级。 ^b 歪斜以花斜或纬斜、条格花斜或条格纬斜中严重的一项考核,幅宽 240 cm 以上,歪斜允许放宽 0.5%。				

5.4.2 每匹(段)布的局部性疵点允许总评分

每匹(段)布的局部性疵点允许总评分按公式(1)计算,按 GB/T 8170 修约至个位数。

$$A = a \times L \times W / 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

A —— 每匹(段)布的局部性疵点允许总评分,单位为分;

a —— 每百平方米允许评分数,单位为分每百平方米(分/100 m²);

L —— 匹(段)长,单位为米(m);

W —— 标准幅宽,单位为米(m)。

5.4.3 假开剪和拼件的规定

5.4.3.1 在优等品中不允许假开剪。

5.4.3.2 假开剪的疵点应是评为 4 分的疵点或评为 3 分的严重疵点,假开剪后各段布都应是一等品。

5.4.3.3 凡用户允许假开剪或拼件的,可实行假开剪和拼件。距布端 5 m 以内及长度在 30 m 以下不允许假开剪,最低拼件长度不低于 10 m;假开剪按 60 m 不允许超过 2 处,长度每增加 30 m,假开剪可相应增加 1 处。

5.4.3.4 假开剪和拼件率合计不允许超过 20%,其中拼件率不得超过 10%。

5.4.3.5 假开剪位置应作明显标记,附假开剪段长记录单。

6 试验和检验方法

6.1 密度检验方法按 GB/T 4668 执行,纬密偏差率按公式(2)计算,按 GB/T 8170 修约至小数点后一位。

$$e_w = \frac{D_1 - D_w}{D_w} \times 100 \quad \dots\dots\dots(2)$$

式中:

e_w —— 纬密偏差率,%;

D_1 ——棉维混纺印染布实测纬纱密度,单位为根每十厘米(根/10 cm);

D_w ——棉维混纺印染布标准纬纱密度,单位为根每十厘米(根/10 cm)。

6.2 单位面积质量试验方法按 GB/T 4669—2008 中方法 6 执行,单位面积质量偏差率按公式(3)计算,按 GB/T 8170 修约至小数点后一位。

$$G = \frac{m_1 - m}{m} \times 100 \quad \dots\dots\dots(3)$$

式中:

G ——单位面积质量偏差率,%;

m_1 ——棉维混纺印染布单位面积质量实测值,单位为克每平方米(g/m^2);

m ——棉维混纺印染布单位面积质量标称值,单位为克每平方米(g/m^2)。

注:单位面积质量标称值为客户要求或面料设计值,按贸易双方协议商定。

6.3 纤维含量试验方法按 FZ/T 01132 执行,纤维含量结果以净干质量结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示。

6.4 断裂强力试验方法按 GB/T 3923.1 执行。

6.5 撕破强力试验方法按 GB/T 3917.1 执行。

6.6 水洗尺寸变化率试验方法按 GB/T 8628、GB/T 8629—2017(A 型洗衣机,采用洗涤程序 4 N,干燥程序 A)和 GB/T 8630 执行。

6.7 耐光色牢度试验方法按 GB/T 8427—2019 中方法 3 执行。

6.8 耐皂洗色牢度试验方法按 GB/T 3921—2008 中 A(1)单纤维贴衬执行。

6.9 耐摩擦色牢度试验方法按 GB/T 3920 执行。

6.10 耐汗渍色牢度试验方法按 GB/T 3922—2013 中单纤维贴衬执行。

6.11 耐热压色牢度试验方法按 GB/T 6152—1997 潮压法,温度为 $150\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 执行。

6.12 幅宽检验方法按 GB/T 4666 执行。

6.13 色差按 GB/T 250 评定。

6.14 歪斜(花斜或纬斜、条格花斜或条格纬斜)检验方法按 GB/T 14801 执行。

6.15 局部性疵点和散布性疵点检验方法按照 GB/T 17760 执行。

7 检验规则

检验规则按 FZ/T 10005 执行。

8 标志和包装

标志和包装按 FZ/T 10010 执行,内包装的标志按 GB/T 5296.4 执行。

9 其他

特殊品种及用户对产品有特殊要求的,由供需双方另订协议。

附 录 A
(规范性)
棉维混纺印染布加工系数

A.1 幅宽、密度的加工系数

幅宽、密度加工系数按表 A.1。

表 A.1 加工系数

产品类别	幅宽加工系数	密度加工系数	
		经 向	纬 向
平 纹	0.870	1.143	0.920
府 绸	0.915	1.092	0.950
斜 纹	0.930	1.075	0.960

A.2 计算方法

A.2.1 标准幅宽按式(A.1)计算,按 GB/T 8170 修约至小数点后二位。

$$W = W_1 \times b \quad \dots\dots\dots(A.1)$$

式中:

W ——棉维混纺印染布标准幅宽,单位为米(m);

W_1 ——棉维混纺本色布标准幅宽,单位为米(m);

b ——棉维混纺印染布幅宽加工系数。

A.2.2 标准(经、纬纱)密度按式(A.2)计算,按 GB/T 8170 修约至个位数。

$$D_{t,w} = d_{t,w} \times c_{t,w} \quad \dots\dots\dots(A.2)$$

式中:

$D_{t,w}$ ——棉维混纺印染布标准(经、纬纱)密度,单位为根每十厘米(根/10 cm);

$d_{t,w}$ ——棉维混纺本色布标准(经、纬纱)密度,单位为根每十厘米(根/10 cm);

$c_{t,w}$ ——棉维混纺印染布(经、纬纱)密度加工系数。

中华人民共和国纺织
行业标准
棉维混纺印染布
FZ/T 14008—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字
2022年1月第一版 2022年1月第一次印刷

*

书号: 155066·2-36409 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



FZ/T 14008—2021



码上扫一扫 正版服务到

